



# WS 型水性普通表印油墨

## 【主要组成】

- ❖ 树脂：水性丙烯酸树脂
- ❖ 溶剂：去离子水/ 醇类
- ❖ 助剂：合成蜡
- ❖ 颜料：有机/无机颜料

## 【适用范围】

- ❖ 印刷基材：表面张力 $\geq 38$  达因的 PE、PP
- ❖ 包装类型：非复合轻包装、个人护理包装
- ❖ 印刷速度：30~150m/min

## 【产品特性】

- ❖ 良好的稳定性，储存及使用后期无分层、褪色、结膏等现象；
- ❖ 对不同配比的稀释剂有良好的容忍范围；
- ❖ 溶剂释放性好，印刷品低气味、低残留；
- ❖ 光泽，滑爽，抗粘，耐刮，浅网转移等综合性能均衡。

## 【稀释剂配比】

干燥速度 溶剂名称	快干	中干	慢干
无离子水	30	50	100
乙醇	70	50	-

## 【储存与安全】

- ❖ 建议在 0-40°C 环境下储存和使用；
- ❖ 操作时避免接触皮肤与眼睛，详情参阅《油墨卫生安全说明书》。

## 【操作要点】

- ❖ 边搅拌油墨边加稀释剂，避免局部过稀导致颜料聚集、细度返粗；
- ❖ 使用循环供墨装置能预防油墨结皮、保持色相稳定；
- ❖ 采用少量多次加墨方法能提高油墨的稳定性；
- ❖ 旧墨使用前要检查细度，用 200 目砂网过滤后按 10-30% 加到新墨中。



## 【特别提示】

- ❖ 油墨稀释剂的稀释量因印刷速度而不同。稀释量过大，干燥后的油墨皮膜就越薄，使擦伤强度和耐磨性减弱。降低浓度应使用调墨油；
- ❖ 油墨在-10℃以下时会凝固，凝固后的油墨用热水或蒸汽升温（约 20℃），可恢复原状、继续使用，但严禁用火直接加热，以免发生火灾；
- ❖ 不具备复合性、热封性；
- ❖ 以上数据仅为本公司所得，根据所用材料及加工条件的不同，其结果也不会相同，请确认后再使用。

## 【敬告用户】

\*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。