

## 覆膜胶

### 【产品简介】

- ❖ 本系列产品主要涵盖水性覆膜胶、溶剂型覆膜胶，主要用于纸张覆膜产品等。
- ❖ 拥有水性、溶剂型两大品类。
- ❖ 拥有高压纹型、快机速型、通用型等各类不同的覆膜胶，可满足各类覆膜要求。

### 【技术指标】

- ❖ 外观：乳白~乳白带蓝光或透明微黄
- ❖ 黏度：10-30S（涂-4杯，25℃）
- ❖ PH值：5~8（PH试纸）

### 【主要成分】

- ❖ 丙烯酸酯乳液
- ❖ SBS树脂
- ❖ 助剂
- ❖ 水
- ❖ 甲苯

### 【适用机器】

覆膜机。

1	项目	适合机型	施工黏度涂 - 4杯，25℃ (秒)	烘道温 度℃	热辊温 度℃	压辊压 力MPa	覆膜后到后加工 放置时间
2	参数	手动/ 自动	15-20	60-90	70-90	15-30	24小时

### 【使用指南】

- ❖ BOPP薄膜及油墨的表面张力应在37达因/厘米以上。



- ❖ 纸张印刷后需放置 48 小时以上，待油墨干后覆膜；覆膜后需放置 24 小时以上再进行压线等工序。
- ❖ 本品应密封保存于阴凉、干燥、通风处。
- ❖ 在使用胶水时，施工环境温度应高于 10℃ 以上，刚粘接好的工件，应在 10~30℃ 环境中放置至少 4 小时。
- ❖ 受材质、涂胶方式和环境因素影响，应适当调整生产工艺。

### 【包装与贮存】

- ❖ 包装物及包装规格：塑胶桶，净重 18KG、50KG。
- ❖ 贮存条件及保质期：0℃ 以上（不结冰），低于 37℃，6 个月。

### 【敬告用户】

\*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。