



## 纸品胶粘剂

### 【产品简介】

- ❖ 本系列产品主要为水基型胶粘剂，主要用于各类彩盒糊盒、瓦楞纸粘接、纸张对裱等。
- ❖ 拥有通用白胶、BOPP 彩盒胶、UV 彩盒胶、天窗胶等各类纸品胶粘剂。

### 【技术指标】

- ❖ 外观：乳白~乳白偏黄液体
- ❖ 黏度：1000~500000mPa.s（旋转黏度计，25℃）
- ❖ PH 值：5~8（PH 试纸）

### 【主要成分】

- ❖ 丙烯酸酯乳液
- ❖ 乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液
- ❖ 助剂
- ❖ 水

### 【适用机器】

全自动糊盒机、对裱机等，亦可手工上胶。

### 【使用指南】

- ❖ 被粘物粘合后应继续加压，时间不少于 30 分钟，至少 12 小时后方可达到最佳粘接强度。
- ❖ 不要与其他胶粘剂混合使用，停机时，应将胶水倒出用另外的容器储存，禁止混入原包装中。
- ❖ 装有胶粘剂的容器需盖紧，以防止胶粘剂表面干化及污染。
- ❖ 在使用胶水时，施工环境温度应高于 10℃ 以上，刚粘接好的工件，应在 10~30℃ 环境中放置至少 4 小时。
- ❖ 受材质、涂胶方式和环境因素影响，应适当调整生产工艺。
- ❖ 所有粘合材质粘接位的表面张力值  $\geq 36$  达因。



### 【包装与贮存】

- ❖ 包装物及包装规格：塑胶桶，净重 20KG、50KG。
- ❖ 贮存条件及保质期：0℃以上（不结冰），低于 37℃，6 个月。

### 【敬告用户】

本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。